gräfix® 43

Natursteinverlegemörtel auf Trass-Basis

für Naturstein-, Keramik- und Betonplatten im Innen- und Außenbereich
Mörtelbettstärke: 15 bis 40 mm
nicht geeignet für Fußbodenheizungen

gräfix 43: Werk-Trockenmörtel auf Trass-Zement-Basis mit Kalksteinsand 0 bis 1,6 mm und Trassmehl feinster Mahlung; der trockene Fertigmörtel enthält Zusätze, die ihn besonders verarbeitungsfreundlich gestalten.

Verwendung: **gräfix 43** ist ein Verlegemörtel zum Verlegen von stark profilierten Naturstein, Keramik- und Betonplatten auf jedem Untergrund. Er kann zum Ausgleich von Unebenheiten in verschiedener Stärke aufgebracht werden und ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Durch das besondere Mischungsverhältnis von Trass und Zement wird die Graurandbildung, zu der bestimmte Plattenbeläge neigen, unterdrückt.

Verarbeitung: Ein Sack **gräfix 43** wird mit ca. 3,5 - 4,0 Liter Wasser gemischt und ergibt ca. 15 Liter fertigen Frischmörtel. In Bädern und Terrassen muss besonders auf eine hohlraumfreie Verlegung geachtet werden.
gräfix 43 wird in Schichtdicken von 15 mm bis max. 40 mm aufgebracht.
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungszeit: 2 bis 3 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Lieferung:
- in feuchtigkeitgeschützten 25 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug (48 Sack je Palette = 1,2 t)
- lose Ware im Baustellensilo

Technische Daten:

Frischmörtelgewicht:	1830 g/l
Festmörtelrohdichte:	1815 g/l
Druckfestigkeit:	M 10
Ergiebigkeit:	25 kg mit ca. 3,5 - 4,0 l Wasser ≡ ca. 15 l Frischmörtel eine Tonne mit ca. 150 l Wasser ≡ ca. 600 l Frischmörtel

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS
Kalk- und Schotterwerk
91322 Gräfenberg

Telefon: 09126 2596-0 (Büro)
09192 99 55-0 (Werk)
Telefax: 09126 2596-17

Technisches Merkblatt 43
Stand: Februar 2005